

## Грунд за гипсокартон

### Описание

Бял, акрилен грунд на водна основа, който се полага върху гипсокартон, преди боядисване с емулсионни или акрилни бои. Притежава много добра адхезия и покриваемост, която осигурява отлично боядисване на повърхността дори и при полагане на само един слой боя, което намалява общата стойност. Почти без мирис, поради което е безопасен за хората и околната среда.

### Области на приложение

PRIMER-GB е готов за употреба грунд за гипсокартон, който осигурява отлична адхезия и голямо покритие на водоразтворимите бои.

### Технически характеристики

Цвят: бял  
Плътност: 1,68 kg/l  
Време за изсъхване: 1 h на допир  
Следващ слой: 3-4 h

Почистване на инструментите:  
Инструментите трябва да се почистят с вода, веднага след употреба.

### Указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Повърхността която ще се грундира трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания.

Препоръчва се, фугите на гипсокартона да се шпакловат с акрилна шпакловка GB-COVER.

#### 2. Полагане

PRIMER-GB се разбърква добре и се нанася чрез четка, ролер и пръскане на един слой. Ако се изисква изключително гладка повърхност, грундираната повърхност трябва да се обработи с много фина шкурка. След премахване на праха се нанася финалното покритие.

### Разход

10-12 m<sup>2</sup>/l, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

### Опаковка

3 l и 10 l опаковки.

### Срок на годност / Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки на места защитени от ниски температури и директна слънчева светлина. Препоръчителна температура на съхранение между +5°C и +35°C.

### Забележки

Температурата по време на полагане трябва да е поне +5°C.

### Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория h, тип WB е 30g/l (2010). Готовия за употреба PRIMER-GB съдържа максимално 30 g/l VOC.