

Техническа характеристика

ISOLAC-RUST PRIMER

Антикорозионен грунд за метални повърхности

Описание

Антикорозионен грунд за метални повърхности. За вътрешно и външно приложение. Притежава отлична адхезия и ефикасно защитава металните повърхности от ръжда.

Области на приложение

За употреба върху нови или стари метални повърхности, като врати, парапети, машини и инструменти, образувайки отлична основа за полагане на емайл лак ISOLAC-DUCO.

Технически характеристики

Цветове:	бял, сив, червенокафяв
Вид:	алкиден грунд
Плътност:	1,40 kg/l
Адхезия:	2,0 N/mm ²
Вискозитет (mPa.s):	1.700 при 23 °C
Време за изсъхване:	1 h (на допир)
Следващ слой:	8 h

Почистване на инструментите:

Премахнете възможно най-много материал от инструментите преди почистване. Инструментите се почистват цялостно с SM-21 или SM-22, незабавно след употреба.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Металните повърхности трябва да са сухи, здрави и чисти, без ръжда, боя, прах и т.н., Всички недостатъци по основата трябва да се отстранят чрез шлайфане.

2. Полагане

ISOLAC-RUST PRIMER се полага на един или два слоя, разреден до 5-10% с разределител SM-21 при полагане с четка или ролер, и разреден до 10-20% с разределител SM-22 при безвъздушно пръскане. Вторият слой се нанася след като първият е изсъхнал напълно, приблизително след 8 часа.

След като изсъхне вторият слой, е необходимо повърхността да се обработи с шкурка, за постигане на по-добра адхезия на крайното покритие. Температурата по време на нанасяне и изсъхване на грунда, трябва да е между +10°C и +35°C.

Покритие

ISOLAC-RUST PRIMER покрива до 13 m²/l за слой, върху предварително подготвени повърхности.

Опаковка

ISOLAC-RUST PRIMER се предлага в опаковки от 0,75 l и 2,5 l.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между +5°C and +35°C, на места защитени от директна слънчева светлина и ниски температури

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория i, тип SB е 500g/l (2010), за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба ISOLAC-RUST PRIMER съдържа max <500 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg