

## Техническа характеристика

# ISOLUX-MARINE

## Прозрачен яхтен лак

### Описание

Висококачествен яхтен лак за дървени повърхности. Подходящ за приложения на открито и закрито. Съдържа UV филтри и притежава отлични устойчивости на атмосферни влияния и стареене. Характеризира се с отлична адхезия и водоотблъскване. Продукта е лесен за работа и изсъхва бързо. Предлага се в гланц или сатен визия.

### Области на приложение

ISOLUX-MARINE се използва на открито или закрито, върху стари или нови дървени повърхности (като лодки, врати, прозорци, дървени конструкции, градинска мебел и т.н.), за защита и подчертаване на естествената красота на дървото.

### Технически характеристики

Цветовете:	прозрачен, гланц или сатен
Вид:	емайл лак
Обемно съдържание на твърди вещества:	55 ± 2%
Плътност: (EN ISO 2811- 1)	0,92 ± 0,02 kg/l
Вискозитет: (EN ISO 2884- 2)	1.100 mPa.s при +23°C
Определяне на стойността на блясъка (EN 13300): Гланц = 95 (EN ISO 2813: > 60 при 60°) Сатен = 50 (EN ISO 2813: < 60 при 60°)	
Капилярна водна абсорбция: (EN ISO 1062- 3: W <sub>3</sub> Low, w ≤ 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	w = 0,005 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Якост на адхезия: (EN ISO 4624)	3,0 N/mm <sup>2</sup>
Време за пълно изсъхване: (EN ISO 9117)	5-7 h (на допир)

Следващ слой: 24 h при +23°C  
(EN ISO 9117)

Почистване на инструментите:  
Преди почистване премахнете възможно най-много материал от инструментите. Почистете инструментите с SM-21 или обикновен разредител, веднага след употреба.

### Указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Основата трябва да е суха и чиста, без прах и т.н. всички несъвършенства трябва да се обработят с подходяща шкурка. Преди полагане на ISOLUX-MARINE върху необработено дърво, се препоръчва да се нанесат два слоя специален консервант за защита на дърво от вредители и мухъл ISOXYL.

#### 2. Полагане

Преди полагане ISOLUX-MARINE се разбърква добре. Полага се чрез четка или ролер на два слоя, неразреден или разреден до 3% с SM-21. Вторият слой се нанася веднага след като първият е изсъхнал напълно. Температурата по време на полагане и изсъхване на лака трябва да е между +10°C и +35°C. В случай на полагане върху вече лакирани дървени повърхности е достатъчно да се положи един слой ISOLUX-MARINE.

### Покритие

12-18 m<sup>2</sup>/l на слой, в зависимост от твърдостта на дървото.

### Опаковка

ISOLUX-MARINE се предлага в опаковки от 0,75 l и 2,5 l.

### Срок на годност / Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между +5°C и +35°C, на места защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.



# ISOLUX-MARINE

---

## Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория е, тип SB, е 400 g/l (2010), за готов за употреба продукт.

Готовият за употреба продукт ISOLUX MARINE съдържа максимум 350 g/l VOC.

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД**  
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ  
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348  
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899  
[www.isomat.bg](http://www.isomat.bg) e-mail: [info@isomat.bg](mailto:info@isomat.bg)