

Техническа характеристика

ISOLUX

Сатен лак за дърво

Описание

Висококачествен лак със сатенен завършек, специално създаден да защитава и подчертава натуралната красота на дървените повърхности. ISOLUX се характеризира с висока еластичност, водоотблъскване, отлична адхезия и паропропускливост. Съдържа UV филтри и притежава отлични устойчивости на атмосферни влияния и стареене. Продукта е лесен за работа и изсъхва бързо. Предлага се в красив сатенен завършек: чист или в селектирани стандартни цветове.

Области на приложение

ISOLUX се използва на открито и закрито, върху стари или нови дървени повърхности (като врати, прозорци, дървени конструкции, градинска мебел и т.н.), за защита и подчертаване на естествената красота на дървото.

Технически характеристики

Вид:	емайл лак
Обемна плътност на твърдите вещества:	38 ± 2%
Определяне на стойността на блясъка (EN 13300):	Сатен = 59
(EN ISO 2813: < 60 при 60°)	
Плътност: (EN ISO 2811- 1)	0,92 ± 0,02 kg/l
Вискозитет: (EN ISO 2884- 2)	560 mPa.s при +23°C
Капилярна водна абсорбция: (EN ISO 1062- 3: W ₃ Low, w ≤ 0,1 kg/m ² h ^{0,5})	w = 0,02 kg/m ² h ^{0,5}
Якост на адхезия: (EN ISO 4624)	2,0 N/mm ²
Време за пълно изсъхване: (EN ISO 9117)	7 h (на допир)
Следващ слой: (EN ISO 9117)	24 h при +23°C

Почистване на инструментите:

Преди почистване премахнете възможно най-много материал от инструментите. Почистете инструментите с SM-21 или разрестител, незабавно след употреба.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е суха и чиста, без прах и т.н. всички несъвършенства трябва да се обработят с подходяща шкурка. Преди полагане на ISOLUX, се препоръчва да се нанесат два слоя специален консервант за защита на дърво от вредители и мухъл ISOXYL.

2. Полагане

Преди полагане ISOLUX се разбърква добре. Полага се чрез четка или ролер на два слоя, неразреден или разреден до 3% с SM-21. Вторият слой се нанася веднага след като първият е изсъхнал напълно. Температурата по време на полагане и изсъхване на грунда трябва да е между +10°C и +35°C.

Покритие

ISOLUX покрива 12-18 m²/l на слой, в зависимост от твърдостта на дървото.

Опаковка - Цветове

ISOLUX: се предлага в 0,75 l и 2,5 l метални кутии и е наличен в следните селектирани цветове:

Цветове	0,75l	2,5l
Дъб	•	•
Светъл орех	•	•
Тъмен орех	•	•
Кестен	•	
Махагон	•	•
Палисандър	•	
Бор	•	
Тик	•	•

ISOLUX

Срок на годност / Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между +5°C и +35°C, на места защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

Летливи органични съединения (VOCs)

Съгласно Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А) максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория f, тип SB, е 700 g/l (2010), за готов за употреба продукт.

Готовият за употреба продукт ISOLUX съдържа максимум 430 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg